

DuroDACH D - Polyuretánová tesniaca hmota

Návod na aplikáciu

Príprava povrchu

Správna príprava povrchu je veľmi dôležitá pre účinné utesnenie daného povrchu. Podklad musí byť dobre očistený a pevný, zbavený nečistôt, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na príľnavosť penetračného náteru. Voľné časti, ako sú staré nátery, špina, mastnota, oleje alebo prach, je potrebné odstrániť.

Miešanie

Produkt miešajte ručne a veľmi dôkladne, pretože výstužné vlákna sa usadzujú na dne plechovky. Nemiešať mechanicky.

Aplikácia

Pre dosiahnutie dobrého výsledku by mala byť teplota okolia počas aplikácie a vytvrdzovania náteru od +5 °C do +35 °C. Optimálne podmienky sú teplota +20 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 %. Nízke teploty spomaľujú a vysoké teploty urýchľujú proces vytvrdzovania náteru. Vysoká vlhkosť môže mať negatívny vplyv na konečný výsledok.

Náter DuroDACH D aplikujte štetcom na miestach kritických pre tesnosť strechy, napr. okolo klampiarskych prvkov. Po 12-36 hodinách je možné naniesť ďalšiu vrstvu. Odporúčajú sa 1-3 vrstvy.

- **Upozornenie 1:** DuroDACH D sa vytvrdzuje vlhkosťou zo vzduchu, otvorená plechovka by sa mala spotrebovať do 24 hodín, neskôr nastáva proces postupného tvrdnutia náteru.
- **Upozornenie 2:** Náter DuroDACH D je za mokra klzký. Pre dosiahnutie protišmykového efektu ho môžete (na čerstvú vrstvu) posypať kremičitým pieskom s granuláciou 0,2 - 0,8 mm a po zaschnutí a odstránení prebytočného piesku uzavrieť ďalšou vrstvou DuroDACH D.

Spotreba

2,0 – 3,5 kg (pri aplikácii v 2-3 vrstvách)

Časy schnutia

- **Odolnosť proti dažďu:** 3-4 hodiny (podmienky: teplota +20 °C, relatívna vlhkosť 50 %)
- **Aplikácia ďalšej vrstvy:** 12-36 hodín
- **Možnosť ľahkej chôdze:** 12-18 hodín
- **Úplné vytvrdnutie:** 7 dn

Farby

DuroDACH D je dostupný v sivej farbe.

Balenie

DuroDACH D je dostupný v 6 kg balení.

Skladovanie

Materiály by sa mali skladovať v suchej, chladnej a vetranej miestnosti v pôvodných, neotvorených obaloch až do 18 mesiacov. Skladovacia teplota je od +5 °C do +30 °C. Po otvorení spotrebujte do 24 hodín.

Bezpečnostné opatrenia

DuroDACH D obsahuje izokyanáty. Podrobné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ). Určené na profesionálne použitie.