

DuroGRUNT T - Podklad na hladké povrchy

NÁVOD NA APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Starostlivá príprava podkladu pred penetráciou je obzvlášť dôležitá pre dosiahnutie optimálneho povrchu a trvanlivosti. Povrch musí byť suchý, zbavený všetkých nečistôt, prachu a voľných častí, ktoré by mohli narušiť priľnavosť membrány. Staré, uvoľnené, znečistené a mastné povrchy sa musia prebrúsiť alebo odstrániť inou metódou. Všetky ostré a nepravidelné hrany je potrebné zahľadiť.

UPOZORNENIE:

Maximálna povolená vlhkosť podkladu nesmie prekročiť 5 %. Neodporúča sa umývať podklad vodou. Ak je to nevyhnutné, uviaznutá vlhkosť (napr. pod dlaždicami na balkóne) sa musí pred nanosením vrstvy DuroGRUNT T úplne odstrániť (odpariť).

UPOZORNENIE: Nepoužívajte DuroGRUNT T na povrchy, ktoré boli predtým ošetrované aktívnymi silánmi, siloxánmi, silikónom a inými látkami s hydrofóbnymi vlastnosťami, z dôvodu očakávanej nízkej priľnavosti. Ak sú informácie o predtým použitých riešeniach neúplné, odporúča sa vykonať test priľnavosti.

PENETRÁCIA (AKTIVÁCIA POVRCHU)

Na dosiahnutie najlepších výsledkov by mala byť teplota pri nanášaní medzi 5 °C a 35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu medzi 50 % a 70 %. Nízka teplota a vysoká vlhkosť spomaľujú schnutie. Vysoká vlhkosť môže negatívne ovplyvniť kvalitu vrstvy.

Čistú a suchú handričku navlhčíte prípravkom DuroGRUNT T a dôkladne ho votrite do celej plochy (podobne ako pri odmasťovaní podkladu rozpúšťadlami). Handričky pravidelne meňte, aby ste nerozotierali nečistoty a mastnotu.

Tento postup povrch chemicky aktivuje a zároveň ho účinne odmasť. Po približne 1 až 2 hodinách schnutia môžete začať s aplikáciou náteru DuroTRANS alebo iného polyuretánového materiálu DuroDACH.

BALENIE

DuroGRUNT T je dostupný v 1 kg baleniach.

SPOTREBA

80 g/m² – pre 1 až 2 vrstvy.

Spotreba je odhadovaná pri nanášaní handričkou na hladký povrch za optimálnych podmienok. Pórovitosť, teplota a spôsob aplikácie môžu mať vplyv na spotrebu.

SKLADOVANIE

Materiály by sa mali skladovať v suchej, chladnej a vetranej miestnosti v originálnych, neotvorených obaloch až do 18 mesiacov. Teplota skladovania je od +5 °C do +30 °C.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

DuroGRUNT T obsahuje izopropanol. Podrobné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Určené na profesionálne použitie.