

DuroGRUNT – Polyuretánový podkladový náter

NÁVOD NA APLIKÁCIU

PRÍPRAVA POVRCHU

Starostlivá príprava povrchu podkladu pred penetráciou je obzvlášť dôležitá pre dosiahnutie optimálneho povrchu a trvanlivosti. Povrch musí byť suchý, zbavený akýchkoľvek nečistôt, prachu a voľných častíc, ktoré by mohli narušiť priľnavosť membrány. Nový betón by mal zrieť minimálne 28 dní, následne musí byť cementové mlieko mechanicky odstránené. Staré, uvoľnené povrchy, znečistené alebo masné musia byť zbrúsené alebo odstránené inou metódou. Všetky ostré a nepravidelné hrany je potrebné zahľadiť. Betónové podklady sa odporúča prebrúsiť.

UPOZORNENIE: Maximálna prípustná vlhkosť podkladu nesmie prekročiť 5 %.

Neodporúča sa umývať podklad vodou. Ak je to nevyhnutné, zadržaná vlhkosť musí byť pred nanosením vrstvy DuroGRUNT úplne odstránená (odparená).

APLIKÁCIA

Pre dosiahnutie dobrého výsledku by sa teplota okolia počas aplikácie a vytvrdzovania náteru mala pohybovať od +5 °C do +35 °C. Optimálne podmienky sú teplota +20 °C a relatívna vlhkosť 50 %.

Nízke teploty spomaľujú a vysoké urýchľujú proces vytvrdzovania náteru. Vysoká vlhkosť môže mať negatívny vplyv na konečný výsledok.

DuroGRUNT aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním.

Po 2-3 hodinách od aplikácie (ale nie neskôr ako po 4 hodinách), keď je náter ešte mierne lepivý, aplikujte polyuretánovú membránu alebo polyuretánový tmel.

SPOTREBA

0,2 kg – aplikácia v 1 vrstve.

V prípade silne savých podkladov (napr. pórovitý betón) naneste ďalšiu vrstvu.

Spotreba je uvedená pre aplikáciu valčekom na primerane rovný povrch. Spôsob aplikácie, druh podkladu a teplota počas aplikácie môžu mať vplyv na zníženie alebo zvýšenie spotreby

ČASY SCHNUTIA

Vlastnosť	Hodnota	Podmienky
Suché na dotyk	60 minút	teplota +20 °C, relatívna vlhkosť 50 %
Aplikácia ďalšej vrstvy	2 - 3 hodiny (nie neskôr ako 4 hodiny)	
Úplné vytvrdnutie	7 dní	

BALENIE

DuroGRUNT je dostupný v baleniach 1 kg, 5 kg a 10 kg.

SKLADOVANIE

Materiály by mali byť skladované v suchej, chladnej a vetranej miestnosti v originálnych, neotvorených obaloch do 18 mesiacov. Teplota skladovania je od +5 °C do +30 °C. Po otvorení spotrebovať do 24 hodín.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

DuroGRUNT obsahuje izokyanáty. Podrobné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ). Na profesionálne použitie.